

Mona-Guard WD Clear

Productomschrijving

Mona-Guard WD Clear is een uniek product op basis van hydrofobisch en oleofobische chemische bestanddelen dat in de vezels dringt en een heldere, onzichtbare bescherming biedt aan onbehandeld en gerenoveerd hout.

Toepassing

Mona-Guard WD Clear kan voor binnen- en buitenshuis gebruikt worden op diverse soorten onbehandelde houtsoorten die bescherming nodig hebben zoals:

- Eiken, Den
- Douglasspar, Geperst hout
- Dekhout
- Hekwerk
- Regen- en windschermen
- Panelen
- Tuinmeubilair
- Voegen – keukenbladen etc.

Voordelen

Voordelen van de **Mona-Guard WD Clear** zijn:

- Verbetert de duurzaamheid - langere levensduur van het oppervlak
- Uitstekende waterbestendigheid
- Zeer resistent tegen olie.
- Uitstekende vlekkenresistentie
- Resistent tegen vuil en vervuiling
- Resistent tegen weersomstandigheden en slijtage
- Voorkomt mos- en algenvorming
- Waterdamp doorlatend (ademend)
- Resistent tegen UV-stralen, chemicaliën en schuren
- Onderhoudsvriendelijk
- Vertraagt de veroudering van hout
- "Oppeppen" van bestaande oppervlakken
- Tot 10 jaar productprestatie
- Onzichtbare afwerking - Behoud van houtnerven
- Zonder oplosmiddel - Milieuvriendelijk

Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Verwerkingsmethode

Breng **Mona-Guard WD Clear** aan met een borstel, roller of HVL-spuit.



Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt en de juiste productdoses te bepalen voor de vereiste prestatie-eigenschappen afhankelijk van verschillen in porositeit van poreus houtmateriaal. Ideale verwerkingstemperatuur 5°C – 30°C.

Dekking

3 – 5 m² / liter.

Afhankelijk van het houtsoort.



Mona-Guard WD Clear

Let op!

In de volgende gevallen kan de behandeling ondoeltreffend zijn:

- Op gelakt, in de was gezet, met hitte behandeld, gepolijst, extreem geborsteld, gerectificeerd, gemodificeerd of HTT (High-Temperature Treatment) behandeld hout.
- Op vochtig hout (vochtigheidspercentage > 16%).
- Bij aanwezigheid van micro-organismen of insecten (voorbehandeling vereist).
- Verkeerde toepassing of voorbereiding en slechte kwaliteit het substraat
- Op zacht hout.
- Niet geteste toepassing op exoterisch of harshoudend hout.
- Op hout dat een brandbestendighedsbehandeling heeft ondergaan.
- Op scherpe randen (scherpe randen moeten afgerond worden om productcontinuïteit te verzekeren en scheuren in de dekking te vermijden).
- Op vloeren.
- Uiteinden, uitsnijdingen, boorgaten, etc. die niet voldoende met product zijn behandeld.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

Te behandelen oppervlakken moeten schoon, niet aangetast en droog zijn. Alle ondergronden die aangetast zijn door micro-organismen moeten worden behandeld met **Mona-Clean Algen Remover**.

- Nieuw hout in het algemeen moet het oppervlak gezond, schoon, droog, vorstvrij, betongruis-, olie-, vet- en stofvrij zijn en afbrokkelende materialen moet volledig worden verwijderd vóór het aanbrengen van **Mona-Guard WD Clear**

- Harshoudend of vergrijsd hout: reinigen met

Mona-Clean Wood Replenisher of **Mona-Clean Multi Surface Cleaner**, het hout goed afspoelen, stof verwijderen en laten drogen.

- Beschadigd hout: alle producten verwijderen door het hout te zandstralen, stof verwijderen en laten drogen. Wij raden u aan alle stofresten van het zandstraalproces op te zuigen.

NB - **Mona-Guard WD Clear** voorkomt het splijten van hout niet indien dit wordt blootgesteld aan extreme hygrometrische variaties.

Toepassing:

2 lagen aanbrengen voor een optimaal resultaat.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Mona-Guard WD Clear

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
Nederland

Postbus 36
5430 AA CUIJK
Nederland

T: +31 (0)85-06 55 797
E: klantenservice@protectcoat.nl
W: www.protectcoat.nl

Volg ons via Social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar www.protectcoat.nl

Laatste update: 01/01/2019

